

CPD^{md} ADHESIF AU LATEX

DESCRIPTION

CPD^{md} Adhésif au Latex est utilisé conjointement avec des mortiers ou des bétons cimentaires partout où une adhérence exceptionnelle et une durabilité sont des exigences fondamentales. Toujours diluer avec de l'eau. Utiliser la solution diluée au lieu d'eau.

APPLICATION

PREPARATION DE LA SURFACE

Le béton et les autres surfaces destinés au crépissage ou à être recouverts doivent être propres et solides. Enlever la laitance ainsi que le béton friable, fragile ou endommagé. Éliminer toute l'huile, graisse, bitume et matière étrangère. Mouiller le substrat de béton avant d'appliquer le recouvrement tout en évitant l'eau stagnante.

COMME COUCHE DE LIAISONNEMENT

La surface de béton doit être saturée sèche (SSS) avant l'application de la couche de liaisonnement. Diluer le latex dans un rapport de 1:1 avec de l'eau potable. Mélanger 1.75 parties de ciment portland type 10 avec 1 partie du latex dilué par volume pour obtenir une consistance coulable. La densité du coulis obtenu sera environ 2 kg/L (16.7 lb/gal U.S.). Une couche de 2 mm d'épaisseur donne un rendement approximatif de .50 m²(5.4pi²) /L @ 80 mil selon le profil de la surface.

Étendre uniformément sur la surface à l'aide d'un balai-brosse sans laisser de flaques. La couche de liaisonnement doit demeurer collante jusqu'à l'application du revêtement, Si la couche de recouvrement ne dépasse pas 1/2", l'adhésif au latex devrait être utilisé comme partie intégrante du mortier de surfacage, tel que décrit ci-bas.

COMME PARTIE INTÉGRANTE D'UN RECOUVREMENT OU MORTIER DE REPARATION MINCE:

Diluer dans un rapport 1:1 avec de l'eau. Ajouter la solution au matériau de réfection pour obtenir une consistance ouvrable. Mettre en place rapidement le mortier et travailler à la truelle jusqu'à l'épaisseur désirée. Éviter de travailler excessivement le matériau lors de la finition.

COMME PARTIE INTEGRANTE D'UN RECOUVREMENT OU MORTIER DE REPARATION EPAIS :

Les sections épaisses bénéficieront aussi de l'incorporation de CPD^{md} Adhésif au Latex dans l'eau de gâchage. Une dilution de 1:2 avec de l'eau peut être utilisée comme liquide de gâchage avec une mélange de 1 :1/2 :2 ciment/sable/gravier rond ou avec les mortiers de réfections CPD^{md}. Mettre en place sur la surface préalablement apprêtée avec la couche de liaisonnement tel que décrit plus haut.

Un surfacage effectué avec CPD^{md} Adhésif au Latex comme partie intégrante du mélange n'exige pas de mûrissement par voie humide bien que l'application d'un agent de mûrissement de type membrane soit suggérée après la prise initiale.

EMBALLAGE

Baril de 208L (55 gal U.S.) - 234 kg (520 lb)

Seau de 18,9L (5 gal U.S.) - 22 kg (48,5 lb)

Bouteille de polyéthylène de 3,79 L (1 gal U.S.) - 4/caisse 18 kg (39,6 lb)

Bouteille de polyéthylène de 1 L (0.26 gal U.S.) - 12/caisse

NETTOYAGE

Laver tous les outils avec de l'eau immédiatement après usage et avant que le latex ne sèche.

ENTREPOSAGE

Protéger du gel avant usage. Garder dans un entrepôt chauffé à une température supérieure à 5 °C (41 °F). Mélanger uniquement la quantité qui peut être mise en place dans les 30 minutes.

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans à partir de la date de fabrication lorsque gardé dans son emballage original et dans des conditions normales d'entreposage.

DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité pour des instructions spécifiques. FDS #54.

GARANTIE

Les recommandations et les renseignements ci-haut fournis sont basés sur nos recherches en laboratoire ainsi que sur les expériences menées par un laboratoire indépendant. Ces derniers sont, à notre connaissance, exacts et véridiques dans les limites des paramètres retenus lors des dites expériences. Toutefois, aucune garantie expresse ne peut être fournie et la pertinence du produit choisi ne peut être garantie puisqu'il est impossible de connaître tous les usages que l'on fait de nos produits, ni de contrôler ou prévoir toutes les variations paramétriques pouvant découler des conditions climatiques, des conditions d'application, des méthodes utilisées ou du type de surface sur laquelle est appliqué l'un ou l'autre de nos produits. L'utilisateur de nos produits devra lui-même effectuer ses propres essais sur des échantillons afin de vérifier si le produit convient aux conditions spécifiques du projet.

CPD^{md} n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, pour le présent produit, incluant sans restriction des garanties implicites quant à la valeur marchande ou la pertinence du produit pour un usage spécifique.

Dans tous les cas, CPD^{md} limite sa responsabilité à fournir la quantité de produit nécessaire pour traiter à nouveau ou pour réparer les endroits spécifiques où un produit CPD^{md} a été appliqué. CPD^{md} se réserve le droit de déterminer la cause exacte de tout problème en recourant aux méthodes et essais d'usage. CPD^{md} n'assume aucune autre responsabilité telle que pour dommages-intérêts, directs ou indirects, dans tout cas où violation de la présente garantie, négligence ou responsabilité sans faute sont invoquées.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE PEUT ÊTRE
MODIFIÉE NI PROLONGÉE PAR LES
REPRESENTANTS DE CPD^{md} PAR SES AGENTS
DISTRIBUTEURS OU PAR SES
CONCESSIONNAIRES.