

CPD^{md} DURCISSEUR A PLANCHER PREMELANGE (Première Qualité)

DESCRIPTION

CPD^{md} Durcisseur à plancher prémélangé (Première Qualité) est un mélange de ciment Portland et de durcisseur non métallique pour plancher, prêt à l'emploi. Ce durcisseur rend une surface très résistante et la protège contre l'usure pour les applications commerciales et industrielles. Les agents plastifiants et de dispersion incorporés en facilitent l'installation.

UTILISATION

Applications inclus les manufactures, usines de recyclage et de traitement d'eau, entrepôts, centres de distributions exposés à l'usure et à une circulation légère à modérée.

AVANTAGES

- Prémélangé, prêt à l'emploi.
- Haute résistance à la compression
- Bonne résistance à l'abrasion
- Grande résistance aux chocs et aux charges.
- Non métallique, ne rouille pas.
- Usage intérieur

PROPRIETES:

Matériau de base.....	Fines particules de basalte d'origine volcanique
Résistance à la compression	Durcisseur pur 193MPa (28 000 lb/po ²)
Dureté.....	7 sur l'échelle Mohs
Densité relative	2,96
Absorption	0,00%

Les données fournies ci-haut sont le résultat d'essais effectués à partir d'échantillons prélevés en cours de production. Tous les résultats sont représentatif des valeurs obtenues par un laboratoire indépendant. Certaines variations peuvent se produire en raison de conditions de site et ou d'autres méthodes d'essais.

APPLICATION

Une fois la surface assez solide pour supporter le poids des ouvriers et de l'équipement et qu'aucune trace d'eau de ressuage n'est présente, aplanir la surface et saupoudrer le durcisseur en deux applications. Saupoudrer la première application de durcisseur dans une direction de façon uniforme. Aplanir immédiatement à l'aide d'équipement mécanique. Saupoudrer la seconde application de façon uniforme dans la direction transversale de la première application et aplanir immédiatement. Une troisième aplanissage peut être nécessaire pour une meilleure compaction. S'assurer de bien protéger le plancher contre les effets du vent, de la pluie et du soleil durant la finition.

AVERTISSEMENT

Aucun adjuvant ne devrait être utilisé dans le béton sans avoir obtenu le consentement écrit de la part du spécialiste.

Si la teneur en air dans le béton est supérieur à 3%, consulter le service technique CPD.

MÛRISSEMENT

Immédiatement après le dernier lissage, lorsque la surface ne risque plus d'être endommagée par l'équipement appliqué Cipadeck^{md} Agent de mûrissement et de scellement WB coloré ou Cipadeck^{md} Agent de mûrissement et de scellement (solvant) selon l'usage final du plancher.

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser dans des endroits exposés à l'oxydation et à des acides organiques ou minéraux.

RENDEMENT

CPD^{md} Durcisseur à plancher prémélangé (Première Qualité) doit être appliqué au taux minimum suivant :

	(100pi ²)	(10m ²)
Circulation légère	75 lb	37 kg
Circulation lourde	165 lb	77 kg

EMBALLAGE

Sac à parois multiples de 22.7kg (50 lb). Protéger de l'humidité et entreposer au sec.

ENTREPOSAGE

À court terme, le produit peut être entreposé à l'extérieur sous une toile protectrice, sur des palettes, à condition qu'il soit tenu au sec. Pour un entreposage prolongé, conserver dans un endroit sec et chauffé.

DURÉE DE CONSERVATION

Le produit se conserve un an à partir de la date de fabrication à condition qu'il soit conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, et dans des conditions normales d'entreposage.

DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité du produit pour connaître les directives spécifiques : FDS #12.

GARANTIE

Les recommandations et les renseignements ci-haut fournis sont basés sur nos recherches en laboratoire ainsi que sur les expériences menées par un laboratoire indépendant. Ces derniers sont, à notre connaissance, exacts et véridiques dans les limites des paramètres retenus lors des dites expériences. Toutefois, aucune garantie expresse ne peut être fournie et la pertinence du produit choisi ne peut être garantie puisqu'il est impossible de connaître tous les usages que l'on fait de nos produits, ni de contrôler ou prévoir toutes les variations paramétriques pouvant découler des conditions climatiques, des conditions d'application, des méthodes utilisées ou du type de surface sur laquelle est appliqué l'un ou l'autre de nos produits. L'utilisateur de nos produits devra lui-même effectuer ses propres essais sur des échantillons afin de vérifier si le produit convient aux conditions spécifiques du projet.

CPD^{md} n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, pour le présent produit, incluant sans restriction des garanties implicites quant à la valeur marchande ou la pertinence du produit pour un usage spécifique.

Dans tous les cas, CPD^{md} limite sa responsabilité à fournir la quantité de produit nécessaire pour traiter à nouveau ou pour réparer les endroits spécifiques où un produit CPD^{md} a été appliqué. CPD^{md} se réserve le droit de déterminer la cause exacte de tout problème en recourant aux méthodes et essais d'usage. CPD^{md} n'assume aucune autre responsabilité telle que pour dommages-intérêts, directs ou indirects, dans tout cas où violation de la présente garantie, négligence ou responsabilité sans faute sont invoquées.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE NI PROLONGÉE PAR LES REPRESENTANTS DE CPD^{md}, PAR SES AGENTS DISTRIBUTEURS OU PAR SES CONCESSIONNAIRES.