

CIPADECK^{md} FLEXFOAM

Produit flexible pour joint de dilatation

DESCRIPTION

CPD^{md} FlexFoam est un produit de remplissage flexible et léger en polyéthylène, à cellules fermées, pour joint d'expansion. Il est résistant aux produits chimiques; stable aux rayons ultraviolets, non absorbant, fait de mousse compressible destiné aux applications intérieures et extérieures. Cipadeck® FlexFoam est livré avec une bande détachable pré-préalablement entaillée qui permet de former un scellement de joint uniforme qui est compatible avec tous les scellants applicables à froid disponibles.

UTILISATION

- joints de dilatation et de contraction.
- joints d'isolation pour pour tour de piscine.
- bordures-caniveaux, dalles de plancher, trottoirs, entrées, stationnements, ponts, autoroutes et pistes d'aéroport.

AVANTAGES

- Alternative économique aux joints de dilatation.
- Pas de perte ou de bris.
- Bande pré-entaillée facile à détacher.
- Flexible et léger ; s'ajuste aux objets courbées.
- Peut être utilisé à l'intérieures et a l'extérieures.

APPLICATION

Fixer CPD^{md} FlexFoam de façon sécuritaire a la dalle de béton existant en l'ajustant avec un ruban ou des attaches mécaniques avant de couler la nouvelle dalle. S'assurer que CPD^{md} FlexFoam est au niveau de la surface désirée de la dalle avant la finition. Si les normes exigent l'utilisation d'un scellant appliqué froid, retirez la bande pré-entaillée et appliquer le scellant selon les recommandations du fabricant.

RESTRICTIONS

Entreposer dans un endroit frais, ne pas entreposer en plein soleil.

PROPERTIES

Propriété	Méthode d'essai	Valeur typique
Épaisseur nominale		1/2"
Compression - déflexion direction verticale (psi)	ASTM D3575-D @ 25% / 50%	5.2 13.4
Compression sous déformation constante (%)	ASTM D3575-B	< 20
Résistance à la traction (psi)	ASTM D3575- T (md/cmd)	44 26
Résistance à l'allongement (%)	ASTM D3575- T (md/cmd)	79 65
Résistance à la déchirure (lb/in)	ASTM D3575- G (md/cmd)	10 15
Plage de densité (lb / ft³)	ASTM D3575	1.5 - 1.9
Absorption d'eau (lb / pi²)	ASTM D3575- L	< 0.1

Les données fournies ci-haut sont le résultat d'essais effectués à partir d'échantillons prélevés en cours de production. Tous les résultats sont représentatif des valeurs obtenues par un laboratoire indépendant. Certaines variations peuvent se produire en raison de conditions de site et ou d'autres méthodes d'essais.

EMBALLAGE (Rouleaux de taille standard)

12.7 mm x 76.2 mm x 15.2 m Rouleau (1/2" x 3" x 50')
12.7 mm x 101.6 mm x 15.2 m Rouleau (1/2" x 4" x 50')
12.7 mm x 127 mm x 15.2 m Rouleau (1/2" x 5" x 50')
12.7 mm x 152.4 mm x 15.2 m Rouleau (1/2" x 6" x 50')
12.7 mm x 203.2 mm x 15.2 m Rouleau (1/2" x 8" x 50')
6.3 mm x 76.2 mm x 30.5 m Rouleau (1/4" x 3" x 100')
6.3 mm x 101.6 mm x 30.5 m Rouleau (1/4" x 4" x 100')

1/2" x 3" x 50' = 20 rouleaux par sac

1/2" x 4" x 50' = 15 rouleaux par sac

1/2" x 5" x 50' = 12 rouleaux par sac

1/2" x 6" x 50' = 10 rouleaux par sac

1/2" x 8" x 50' = 7 rouleaux par sac

1/4" x 3" x 100' = 20 rouleaux par sac

1/4" x 4" x 100' = 15 rouleaux par sac

ENTREPOSAGE

Garder à l'intérieur ou à l'extérieur sous une bâche

DURÉE DE CONSERVATION

Indéfini

DONNÉE SUR LA SÉCURITÉ

Consulter LA fiche signalétique spéciale. SDS#42

GARANTIE

Les recommandations et les renseignements ci-haut fournis sont basés sur nos recherches en laboratoire ainsi que sur les expériences menées par un laboratoire indépendant. Ces derniers sont, à notre connaissance, exacts et véridiques dans les limites des paramètres retenus lors des dites expériences. Toutefois, aucune garantie expresse ne peut être fournie et la pertinence du produit choisi ne peut être garantie puisqu'il est impossible de connaître tous les usages que l'on fait de nos produits, ni de contrôler ou prévoir toutes les variations paramétriques pouvant découler des conditions climatiques, des conditions d'application, des méthodes utilisées ou du type de surface sur laquelle est appliqué l'un ou l'autre de nos produits. L'utilisateur de nos produits devra lui-même effectuer ses propres essais sur des échantillons afin de vérifier si le produit convient aux conditions spécifiques du projet.

CPD^{md} n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, pour le présent produit, incluant sans restrictions des garanties implicites quant à la valeur marchande ou la pertinence du produit pour un usage spécifique.

Dans tous les cas, CPD^{md} limite sa responsabilité à fournir la quantité de produit nécessaire pour traiter à nouveau ou pour réparer les endroits spécifiques où un produit CPD^{md} a été appliqué. CPD^{md} se réserve le droit de déterminer la cause exacte de tout problème en recourant aux méthodes et essais d'usage. CPD^{md} n'assume aucune autre responsabilité telle que pour dommages-intérêts, directs ou indirects, dans tout cas où violation de la présente garantie, négligence ou responsabilité sans faute sont invoquées.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE NI PROLONGÉE PAR LES REPRÉSENTANTS DE CPD^{md} PAR SES AGENTS DISTRIBUTEURS OU PAR SES CONCESSIONNAIRES